

CARATTERISTICHE TECNICHE

Laminato: **LGPO**

Descrizione: Laminato a base di mat di vetro e resina poliestere antitraccia

Classificazione secondo norme	CEI 15/10 CEI EN 60893 DIN 7735 NEMA LI - 1	PV UP GM 203 Hm 2471 GPO3	Unità di misura	Valori medi	Prove eseguite secondo norme	Condizionamento
Caratteristiche fisiche	Colore			Rosso / Bianco		
	Peso specifico		g/cm ³	1,8	ISO 1183	a
	Assorbimento d'acqua mm 3		mg	49	IEC 60893-2	b + d
	Classe di isolamento		°C	F (155°C)	IEC 60216	-
	Autoesting. sp. ≥ 2,4 mm			V0	UL 94	
	Standard sp. < 2,4 mm			HB	UL 94	-
	Su richiesta sp. < 2,4 mm (Solo per colore rosso)			V0	UL 94	
	Conducibilità termica		W/mK	0,3	ISO 8302	-
	Coefficiente di espansione		10 ⁻⁶ /K	20	VDE 0304/VSM	-
	Contenuto di resina siliconica		%	-	IEC 371-2	-
	Contenuto in mica		%	-	IEC 371-2	-
Caratteristiche meccaniche	Resistenza a flessione ⊥		MPa	130	ISO 178	a
	Resistenza all'urto Charpy //		KJ/m ²	35	ISO 179	a
	Resistenza a trazione		MPa	70	ISO 527	a
	Resistenza a compressione ⊥		MPa	260	ISO 604	a
	Resistenza a sfaldamento //		N	4000	ASTM D229	a
	Modulo di elasticità		MPa	8000	ISO 178	a
Caratteristiche dielettriche	Resistenza all'isolamento		MΩ	5x10 ²	ISO 60167	d
	Tensione di rottura		KV	30	ISO 60243-1	e
	Rigidità dielettrica ⊥		KV/mm	10	ISO 60243-1	e
	Resistenza al tracking		V	600	IEC 60112	a
	Resistenza all'arco		S	180	ASTM D495	a
	Resistenza al tracciamento e all'erosione		Classe	IB 2,5	IEC 60587	-
	Fattore di dissipazione 1 MHz			0,05	IEC 60250	d
	Costante dielettrica (permettività) 1 MHz			4,5	IEC 60250	d

Altre informazioni : il materiale è esente da alogeni e ritardante di fiamma.

Materiale certificato secondo la norma EN 45545-2 secondo i requisiti R22:HL2 / R23:HL3.

Si informa che i dati riportati sulla scheda tecnica sono forniti all'utilizzatore finale al solo scopo di avere un range di parametri onde poter valutare l'ipotetica adeguatezza del prodotto all'utilizzo concreto dello stesso, pertanto da intendersi indicativi in quanto rappresentano valori medi risultati da prove effettuate in laboratorio. **L'utilizzatore deve, quindi, testare il prodotto per determinare le sue proprietà e la sua idoneità per l'uso previsto.**

La Misolet S.r.l. declina espressamente ogni responsabilità per qualsiasi danno, lesioni e costi a persone e/o cose, derivante direttamente o indirettamente dall'utilizzo del prodotto che non sia stato preceduto da test rispetto alle condizioni di uso a cui lo stesso sarà destinato. I dati contenuti in questa scheda tecnica non costituiscono una garanzia di qualsiasi tipo esplicita o implicita, inclusa qualsiasi idoneità per un particolare uso o scopo.

Condizioni di prova:

- a)** 48h 15-35°C 45/75 % UR **b)** 1h 105°C **c)** 24h 105°C **d)** 24h 23°C in acqua **e)** 48h 50°C in acqua
f) 24h 120°C in olio **g)** 96h 45°C 95% UR

(Pag. 1 di 2)



SPESSORI mm	TOLLERANZE	Descrizione caratteristiche:
0,8	± 0,23	- Isolante stratificato a base di mat di vetro e resina poliestere caricata. - Autoestinguente - Viene utilizzato per pezzi lavorati e tranciati
1,0	± 0,23	
1,5	± 0,25	
2,0	± 0,25	
2,5	± 0,30	
3,0	± 0,35	
4,0	± 0,35	
5,0	± 0,35	
6,0	± 0,40	
8,0	± 0,45	
10,0	± 0,50	
12,0	± 0,55	
15,0	± 0,75	
20,0	± 0,75	
25,0	± 0,85	
30,0	± 0,97	
35,0	± 1,10	
40,0	± 1,10	Consigli d'applicazione: - E' destinato per l'utilizzo di apparecchiature elettriche - Armadi, sezionatori di BT e AT - Schermi fra fasi, basi e pareti di armadi - Supporti di connessione, di finali e di barre - Pannelli di protezione, isolanti per chiusure mobili - Elettronica di potenza
50,0	± 1,25	
60,0	± 1,50	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

STOCCAGGIO: in luoghi asciutti, in posizione orizzontale.

È disponibile un servizio di taglio a misura e di lavorazione a disegno con centri di lavoro CNC.
 Rif. 217.00017-210423; 217.00820-200707; 217.0023-191025; 217.0017-150730;